

Замовник випробувань
ПП Екстрім

Виконавець випробувань
ФОП Олівсон



ПРОТОКОЛ №5/18-02-01
результатів випробування на міцність

1	Об'єкт випробувань:	Карабіни «FA»		
2	Вид випробувань:	контрольні		
3	Кількість партій:	23		
4	Експериментальне обладнання:	випробувальна машина МГ-10		
5	Режим випробувань:	статичне навантаження		
6	Метод відбору проб	випадкова виборка з партії		
7	Кількість штук в партії:	3 шт.		
8	Метод випробувань:	ТУ 62-01-00-9410-90		
9	Результати випробувань:	приведені в таблиці		
Модель	Тип навантаження	Гарантоване навантаження (маркування) кН	Фактичне руйнівне навантаження кН	Примітки
WORKER	Вздовж	50	58,3	Руйнування застібки
	Впоперек	9	13,3	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	9	16,8	Розгиб скоби
TOWER	Вздовж	50	55,1	Руйнування застібки
	Впоперек	9	12,1	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	9	14,2	Ізлом зуба скоби
WORKER KEYLOCK	Вздовж	45	56,7	Руйнування застібки
	Впоперек	9	12,6	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	15	15,3	Розгиб скоби
TOWER KEYLOCK	Вздовж	45	55,2	Руйнування застібки
	Впоперек	9	11,9	Ізлом зуба скоби
	З відкритою застіркою	15	13,4	Розгиб скоби
OVAL	Вздовж	23	24,1	Руйнування застібки
	Впоперек	8	10,9	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	7,2	Розгиб скоби
OVAL AUTOLOCK	Вздовж	23	24,0	Руйнування застібки
	Впоперек	8	10,6	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	7,4	Розгиб скоби
OVUM	Вздовж	23	23,9	Руйнування застібки
	Впоперек	8	10,5	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	7,4	Розгиб скоби
OVUM AUTOLOCK	Вздовж	23	23,8	Руйнування застібки
	Впоперек	8	9,8	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	7,4	Розгиб скоби
TWIST B	Вздовж	25	26,5	Ізлом зуба скоби
	Впоперек	8	8,4	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	8	8,2	Розгиб скоби
AUTOLOCK	Вздовж	25	25,9	Руйнування застібки
	Впоперек	8	8,9	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	8	8,3	Розгиб скоби
HMS AUTOLOCK	Вздовж	25	26,3	Ізлом зуба скоби
	Впоперек	8	8,4	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	8	8,5	Розгиб скоби
PEAR	Вздовж	24	25,7	Руйнування застібки
	Впоперек	8	8,9	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	8	8,5	Розгиб скоби
ARGON	Вздовж	25	25,3	Руйнування застібки
	Впоперек	7	7,7	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	8,1	Розгиб скоби
PROTON	Вздовж	25	25,2	Руйнування застібки
	Впоперек	7	7,9	Ізлом зуба скоби
	З відкритою застіркою	7	7,6	Розгиб скоби
OVALOCK	Вздовж	21	22,3	Руйнування застібки
	Впоперек	7	7,4	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	7,8	Розгиб скоби
OVALON	Вздовж	21	23,1	Руйнування застібки
	Впоперек	7	7,8	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	8,1	Розгиб скоби
GOLIATH	Вздовж	50	61,3	Руйнування застібки
	Впоперек	10	14,5	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	15	17,2	Розгиб скоби
ROCK I	Вздовж	22	22,1	Руйнування застібки
	Впоперек	7	7,7	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	8,4	Розгиб скоби
ROCK II	Вздовж	22	23,2	Руйнування застібки
	Впоперек	7	7,4	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	7,7	Розгиб скоби
AIR	Вздовж	22	22,5	Руйнування застібки
	Впоперек	7	7,3	Руйнування застібки
	З відкритою застіркою	7	7,4	Розгиб скоби
Дельта 10 мм	Вздовж	25	32,3	Розгиб скоби
Дельта 8 мм	Вздовж	25	27,5	Розгиб скоби
Рapid 8 мм	Вздовж	25	28,2	Розгиб скоби
Рapid 6 мм	Вздовж	12	14,5	Розгиб скоби
11	Дата проведення випробувань:	Лютий 2019 г.		
12	Кінцевий строк дії:	Лютий 2021 г.		